

# Prüfzeugnis Nr. 094265.1 - Pi

Auftraggeber: Tapetenfabrik

Gebr. Rasch GmbH & Co. KG

Raschplatz 1

49565 Bramsche

Auftrag vom: 29.10.2009 - Bestellung Bü57180

Inhalt des Auftrags: Prüfung des Brandverhaltens einer Tapete

der Produktgruppe "Wässriger Direktdruck auf Vlies",

Artikelnummer 724 486,

nach DIN 4102-1: 1998-05, Baustoffklasse B1

Hinweise: Dieses Prüfzeugnis gilt nicht, wenn der geprüfte Baustoff als Bau-

produkt im Sinne der Landesbauordnungen verwendet wird.

Dieses Prüfzeugnis ist kein baurechtlicher / bauaufsichtlicher Nach-

weis nach Landesbauordnung.

Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prüfzeugnis als Grundlage für die vorgeschriebenen Übereinstimmungsnachweise / Ver-

wendbarkeitsnachweise dienen.

Das Prüfzeugnis umfasst 7 Seiten. Das Versuchsmaterial ist verbraucht.

Das Prüfzeugnis darf nur ungekürzt veröffentlicht werden. Die auszugsweise Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prufanstalt. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf das geprüfte Probenmaterial.

Bearbeiter Dipl-Ing. Piechulla Durchwahl (05 11) 7 62 – 25 86 cpiechulla@mpa-bau.de

Nienburger Straße 3 30167 Hannover

Telefon (05 11) 7 62 - 31 04 Telefax (05 11) 7 62 - 40 01





#### 1. Versuchsmaterial

1.1 Bezeichnung: "Wässriger Direktdruck auf Vlies", Artikelnummer 724 486

1.2 Wesentliche Bestandteile: Vlies mit wässrigem Druck

### 1.3 Entnahme und Einlieferung

Probenentnahme: durch Auftraggeber

Probeneingang: am 29.10.2009 durch Paketdienst

Probenmenge: 1 Rolle 10,05 m x 0,53 m

#### 2. Prüfungen

# 2.1 Bestimmung der Dicke und der flächenbezogenen Masse

Dicke	0,21	mm		
Flächenbezogene Masse	154	g/m²		

## 2.2 Probenherstellung

Die Tapete wurde mit handelsüblichem Tapetenkleister (Vlies-Rollkleister) auf GKB-Platten mit den Abmessungen 1000 mm x 190 mm für die Brandschachtprüfung nach DIN 4102-16 geklebt. Ebenso wurden die Proben mit den Abmessungen 190 mm x 90 mm und 230 mm x 90 mm für die Prüfung im Brennkasten nach DIN 50050 hergestellt.

## 2.3 Brandprüfungen

Soweit im Folgenden nicht anders angegeben, erfolgten die Prüfungen nach DIN 4102-1: 1998-05.

# 2.3.1 Übersicht

Die folgende Tafel enthält eine Übersicht der durchgeführten Prüfungen und der ausführenden Prüfstellen.

Prüfung	Anzahl der Versuche	Prüfstelle		
Brennkasten	10	MD4 D4111441101/ED		
Brandschacht	1	MPA BAU HANNOVER		





Bouweson Ha

# 2.3.2 Brandschachtprüfung

Die Ergebnisse der Brandschachtprüfung sind in der folgenden Tafel zusammengestellt. Der zeitliche Verlauf der Rauchgastemperatur ist in Bild 1 dargestellt; das Aussehen der Proben nach dem Versuch ist in Bild 3 wiedergegeben. Die Integralwerte I der Lichtschwächung S

wurden aus der in Bild 2 dargestellten Lichtschwächungskurve ermittelt.


# Ergebnisse der Brandschachtprüfung

		Probekörper
Beobachtungen und Messungen		A
Maximale Flammenhöhe Zeitpunkt nach Versuchsbeginn	cm min:s	70 01:13
Durchbrennen nach Versuchsbeginn	min:s	_
Flammen auf der Probekörperrückseite nach Versuchsbeginn	min:s	_
Brennendes Abfallen/Abtropfen nach Versuchsbeginn	min:s	_
Umfang Weiterbrennen auf dem Siebboden		Ξ
Restlängen:		
Einzelwerte	cm cm cm cm	47 43 46 43 45
Maximum der Rauchgastemperatur nach Versuchsbeginn	° C min:s	112 01:41
Nachbrennen nach Versuchsende	min:s	_
Nachglimmen nach Versuchsende	min:s	_
Rauchentwicklung Maximale Lichtschwächung Integralwert I	% min·%	<1 <1





Bild 1: Verlauf der Rauchgastemperatur








Bild 3: Aussehen des Probekörpers nach 10-minütiger Beflammung





#### 2.3.3 Prüfungen im Brennkasten

Die Brandprüfung erfolgte nach DIN 4102-1 Abschnitt 6.2.5. Es wurden 5 Kantenbeflammungen nach Abschnitt 6.2.5.2 (Proben Nr. 1 bis 5) und 5 Flächenbeflammungen nach Abschnitt 6.2.5.3 (Proben Nr. 6 bis 10) durchgeführt.

Die Ergebnisse der Prüfung sind in der folgenden Tafel angegeben.

		Kantenbeflammung			Flächenbeflammung						
Proben-Nr.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zeitpunkt der Entflammung nach Beflammungsbeginn	s	0,7	0,8	0,9	0,9	0,7	1,4	1,7	1,5	1,8	1,8
Brenndauer der Eigenflammen	s	14,9	14,8	14,5	14,7	14,7	14,1	14,0	14,1	13,9	13,8
Größte Höhe der Eigenflammen	mm	10	20	10	20	10	20	20	20	20	20
Rauchentwicklung		mäßig									
Brennendes Abfallen/Abtropfen	\$	nein									

### Anforderung

Vor Ende der 20. Sekunde nach Beflammungsbeginn darf bei keiner Probe die Flammenspitze die obere Messmarke (150 mm) erreicht haben.





#### 3. Zusammenfassung

In der folgenden Tafel sind die Prüfergebnisse tabellarisch zusammengefasst.

Bezeichnung		Produktgruppe "Wässriger Direktdruck auf Vlies", Artikelnummer 724 486
Dicke	mm	0,21
Flächenbezogene Masse	g/m²	154
Brandschachtversuch		
Maximale Flammenhöhe	cm	70
Restlänge	cm	45
Maximale Rauchgastemperatur	°C	112
Brennendes Abfallen / Abtropfen		nein
Maximale Lichtschwächung	%	<1
Integralwert	min∙%	<1
Brennkastenversuch		
Maximale Flammenhöhe	mm	20
Brennendes Abfallen / Abtropfen	4.6	nein
Restlänge  Maximale Rauchgastemperatur  Brennendes Abfallen / Abtropfen  Maximale Lichtschwächung  Integralwert  Brennkastenversuch  Maximale Flammenhöhe	cm °C % min·%	45 112 nein <1 <1 <20

## 4. Beurteilung

Die Tapete der Produktgruppe "Wässriger Direktdruck auf Vlies" mit der Artikelnummer 724 486 wurde aufgeklebt auf GKB-Platten geprüft. Die hierbei erzielten Ergebnisse erfüllen die Anforderungen an die Baustoffklasse B1 nach DIN 4102-1: 1998-05.

Die Bauprodukte gelten nach DIN 4102-16: 1998-05 als nicht brennend abfallend / abtropfend.

#### 5. Hinweise

Dieses Prüfzeugnis gilt nicht, wenn der geprüfte Baustoff als Bauprodukt im Sinne der Landesbauordnungen verwendet wird.

Dieses Prüfzeugnis ist kein baurechtlicher / bauaufsichtlicher Nachweis nach Landesbauordnung.

Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prüfzeugnis als Grundlage für die vorgeschriebenen Übereinstimmungsnachweise / Verwendbarkeitsnachweise dienen.

Die Geltungsdauer dieses Prüfzeugnisses endet am 30.11.2014.

Hannover, 07. Dezember 2009

Leiter der Prüfstelle

(ORR Dipl.-Ing. Restorff)

MPA BAU HANNOVER HERRO

Sachbearbeiterin

(Dipl.-Ing. Piechulla)